

インターロッキングブロック

ピッコロ・テラ・ブロッコ

水をさらりと地球へ還す、
コンクリートの新しい姿。


- ① 高空隙で優れた透水機能を有する、ポーラスインターロッキングブロックです。
- ② 空隙つづれがおこりにくく、耐久性に優れ、透水機能が長く持続します。
- ③ 雨水を地中に還元できるため草木の保護育成に効果があります。また夏期の照り返しによる温度上昇を抑える効果があります。
- ④ ポーラス特有の変化に富んだ表情が周囲の環境に溶け込み、高級感溢れた空間を創り出します。



COLOR カラーバリエーション



グレー



チョコ



マロン

別途ご相談下さい

オーダーカラー

製品検査成績表

製造年月日 平成27年9月3日

試験年月日 平成27年9月17日

製品名 ポーラスインターロッキングブロック タウン80 (チョコ) 透水性

材 齢 7日以上

養生方法 自然養生

曲げ強度試験

$$\sigma = \frac{240}{bd^2} P \times 1000$$

σ : 曲げ強度 (N/mm²)

p : 最大荷重 (kN)

b : ブロックの幅 (mm)

d : ブロックの厚さ (mm)

載荷スパンは160mmとする。

| 項目企画 | 参考質量 (kg) | 曲げ強度 (N/mm ²) | 透水係数 (cm/sec) | 寸法 (mm) | | | 合否判定 |
|------|-----------|---------------------------|-------------------------|---------|-------|-------|------|
| | | | | 幅 | 長さ | 厚さ | |
| | | | | 98.0 | 198.0 | 80.0 | |
| NO | 3.0以上 | 3.0以上 | 1.0×10 ⁻⁴ 以上 | ±2.5 | ±2.5 | +4,-1 | |
| 1 | 3.1 | 3.8 | 67.7×10 ⁻⁴ | 98.2 | 199.3 | 81.1 | 合格 |
| 2 | 3.1 | 3.7 | 55.0×10 ⁻⁴ | 98.0 | 198.4 | 80.4 | 合格 |
| 3 | 3.1 | 3.7 | 59.2×10 ⁻⁴ | 98.2 | 198.6 | 80.6 | 合格 |
| 平均 | 3.1 | 3.7 | 60.6×10 ⁻⁴ | 98.1 | 198.8 | 80.7 | 合格 |

| | | | | | | | |
|----------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 機能/表面仕上げ | スタンダード | 透 水 | 保 水 | 保透水 | 遮 熱 | 研 磨 | ショット |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

透水性が規格値の約60倍あります。

CONSTRUCTING 施工例

